

Общество с ограниченной ответственностью  
«Торговый Дом Саратовпластика»

тел. (84542) 4-44-44; 4-41-44 e mail saratovplastika@mail.ru

**Паспорт качества на трубы из полипропилена для систем наружной канализации d110**

Партия № 108

Труба ППСК

Дата изготовления 03.09.2014.

Объем партии (м): 78 000

Марка сырья: ПП 1717

**Показатели качества**

№№ п/п	Наименование показателя	ТУ 2248-003-93007621-2009	Результат испытаний
1	Внешний вид поверхности	Поверхность должна быть ровной и гладкой. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выходящие за пределы допусков геометрических размеров труб. На наружной и внутренней поверхности не допускаются трещины, пузыри, раковины, посторонние включения, следы деструкции материала, а так же дефекты, обнаруженные визуально без применения увеличительных приборов.	Соответствует
2	Размеры, мм - наружный диаметр - толщина стенки	110 <sup>+0,4</sup> 3,4 <sup>+0,3</sup>	Соответствует Соответствует
3	Геометрические размеры раструбной части: I. Диаметр: - внутренний диаметр - внешний диаметр под кольцо	110 110,4 <sup>+0,8</sup> 120,6 <sup>+1,0</sup>	Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует
4	Изменение длины труб после прогрева, %, не более	2,0	Соответствует
5	Предел текучести при растяжении, МПа, не менее	25,0	Соответствует
6	Относительное удлинение при разрыве %, не менее	100,0	Соответствует
7	При температуре (20-22°) С падающим грузом (количество разрушенных образцов в % от испытанных), не более	10	Соответствует
8	Герметичность раструбных соединений при температуре (23-25 °) С и гидростатическом давлении 0,05 МПа в течение 15 мин.	Без признаков разрушения и течи в соединениях	Соответствует

Сертификат соответствия № РОСС RU.AB28.H16514

Заключение: Партия труб № 108 соответствует требованиям ТУ 2248-003-93007621-2009 и пригодна для использования по назначению.

Начальник производства

Трапезников В.В.

